

サミック ラストエース AR91 (溶剤希釈形さび止め油)

サミック ラストエース AR91は、自動車部品工場をはじめ製鉄所や一般機械工場で広く用いられている溶剤希釈形のさび止め油です。

1.製品の特長

- ・ サミック ラストエース AR91はJISの分類として溶剤希釈形NP-2に相当する品質を持っています。
- ・ 溶剤蒸発後、透明あるいは半透明の不乾燥膜を形成します。
- ・ 透明不乾燥薄膜を形成し、水置換性をあわせもっています。

2.用途

- ・ 屋内の長期さび止め。
- ・ 機械部品、工具、金型、ロールなどの保存用。
- ・ 熱帯地向け輸出部品、ベアリングの最終さび止め。

3.使用方法

- ・ 浸漬、はけ塗り、吹き付けなどで塗布して下さい。

4.代表性状

	<u>サミック ラストエース AR91</u>
密度 @15℃ g/cm ³	0.853
流動点 ℃	-37.5 以下
引火点 (PM) ℃	47
膜厚 μm	30
銅板腐食 100℃,3h	1a
塩水噴霧試験 (96 時間)	A級 (錆なし)
湿潤試験 (720 時間)	A級 (錆なし)
消防法分類 (危険物第四類)	第二石油類

使用上の安全に関する注意事項（別途 MSDS による情報も併せてご参照ください）

<p>注意 取り扱い上 の注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなる場合があります。取り扱い際は呼吸器具を使用するなどミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください。（飲むと下痢、嘔吐します。） ●子供の手の届かない所に保管してください。 ●空ドラムに圧力をかけないでください。圧力をかけると破裂することがあります。 ●この容器は溶接、加熱、穴あけまたは切断しないでください。爆発を伴って残留物が発火することがあります。
<p>応急処置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石鹼で十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
<p>廃油・ 廃容器の 処置</p>	<p>処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。</p> <p>不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。</p>
<p>保管方法</p>	<p>ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。</p> <p>直射日光を避け、暗所に保管してください。</p>

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社
〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9
FAX : 045-778-2303
TEL : 045-778-2331