

## サミック ラストエース MG32 (溶剤希釈、軟質膜形さび止め油)

サミック ラストエース MG32は、溶剤希釈の軟膜形さび止め油です。腐食性ガスの存在下でも優れたさび止め効果を示します。

### 1.製品の特長

- ・低粘度のため薄い油膜を形成します。
- ・中間さび止めから最終さび止めまで広範囲に使えるため、油種を減らすことが出来ます。

### 2.用途

- ・鋼板および一般機械加工品の加工中間工程のさび止めおよび最終さび止めに用います。

### 3.使用方法

- ・浸漬、はけ塗り、吹き付け、ローラーなどで塗布して下さい。

### 4.代表性状

	サミック ラストエース MG32
色 (ASTM)	L2.0
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.857
引火点 (PM) °C	55
流動点 °C	-45.0 以下
動粘度 @40°C mm <sup>2</sup> /s	4.00
膜厚 μm	4
湿潤試験 (720 時間)	A級 (錆なし)
塩水噴霧試験 (24 時間)	A級 (錆なし)
消防法分類 (危険物第四類)	第2石油類

使用上の安全に関する注意事項 (別途 MSDS による情報も併せてご参照ください)

警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。</li> <li>●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。</li> <li>●飲まないでください。(飲むと下痢、嘔吐します。)</li> </ul>
注意 取り扱上の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミストを吸入すると気分が悪くなる場合があります。取り扱う際は呼吸器具を使用するなどミストを吸入しないでください。</li> <li>●使用する際は製品カタログを参照し、希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用してください。</li> <li>●子供の手の届かない所に保管してください。</li> </ul>
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。</li> <li>●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。</li> <li>●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。</li> <li>●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けてください。</li> </ul>
廃油・ 廃容器の 処置	<p>処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。</p> <p>不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。</p>
保管方法	<p>ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。</p> <p>直射日光を避け、暗所に保管してください。</p>

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社  
〒236-0002  
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9  
FAX : 045-778-2303  
TEL : 045-778-2331